

МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, СЕРИЯ РАНЧО

Произведен согласно СТО 72746455-3.5.8-2016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция РАНЧО – это штучный битумосодержащий, двухслойный кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 35 лет.



Серия РАНЧО



Коричневый Серый Красный Бронзовый Серебро Охра



Медь Сиена

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12 ° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Пленку при монтаже снимать не нужно.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- минимум отходов при монтаже;
- многослойный материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Норма	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	90	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Максимальная сила растяжения: по ширине черепицы по высоте черепицы	Н/5 см	не менее	600 400	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016
Высота, ±3,0	мм	335	СТО 72746455-3.5.8-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	2,5	СТО 72746455-3.5.8-2016

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Количество слоев	-	2	СТО 72746455-3.5.8-2016
Коэффициент перехлеста	-	3	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Согласно Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
- Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка в крытых транспортных средствах при температуре не выше 40°C, не более одного ряда по высоте или в два яруса по высоте при применении стеллажей и специально оборудованных этажерок, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Упаковка	м ²	2
Количество гонтов в упаковке	шт.	14
Ориентировочная масса упаковки	кг	24
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	12
Вес поддона (брутто)	кг	1177
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	96

ХРАНЕНИЕ:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса без использования стеллажей и специально оборудованных этажерок. Срок хранения 24 месяца.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 23.99.12.110

КСР: 23.99.12.190.12.1.03.03-1022

ТН ВЭД: 6807900000

ФССЦ: 12.1.03.03-0025